

## 1 Açıklama:

SketchPaint, iç mekan uygulamaları için şeffaf, solvent bazlı bir boyadır. SketchPaint, nemle sertleşen bir bağlayıcı sistemine dayanmaktadır. SketchPaint, her pürüzsüz yüzeyi beyaz tahta kalemlerinin kolayca silinebileceği kapalı bir yüzey haline getirir. SketchPaint, SketchMarkers ile yazılabilir ve SketchKit ile temizlenebilir. SketchKit, SketchMarkers, bir mikrofiber bez ve SketchCleaner içerir. İyi bir sonuç için bir katman genellikle yeterlidir. Manyetik bir beyaz tahta için, yüzey önce MagnetPaint veya MagnetPlaster ile işlenebilir. Düzgün bir cilaya sahip olduğunuzdan emin olun ve Astarımızı kullanın. Profesyonel iç mekan kullanımı için sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşılar.

## 2 Ekipman:

Temiz ve kuru aletlerin kullanımı son derece önemlidir. En pürüzsüz sonuç için tüy bırakmayan kısa saçlı keçe rulo veya yüksek yoğunluklu köpük rulo kullanın. SketchPaint inceltildikten sonra havasız olarak da püskürtülebilir. Bir sprey uygulaması uygularken çok kalın bir tabaka uygulamaktan kaçının. Kullanılmış aletleri derhal boya tineri ile temizleyin.

## 3 Alt katman:

Yüzey temiz, kuru, pürüzsüz ve yük taşıyıcı olmalıdır. Gerektiğinde yağdan arındırın. SketchPaint mevcut kaplamalar, taş, ahşap, plastik ve metal üzerine doğrudan uygulanabilir. (Hafifçe) emici yüzeyler, MagnetPaint ve MagnetPlaster, şeffaf bir emprenye maddesi veya beyaz Primer ile ön işlem yapın. Renkli bir yüzey isteniyorsa, kaliteli bir akrilik duvar boyası seçin.

## 4 Teorik tüketim:

Yaklaşık. 12-14 m<sup>2</sup> / L. Uygulama sırasında malzemenin gözenekliliği ve pürüzlülüğü ve malzeme kaybı gibi birçok faktöre bağlı olarak.



## 5 Uygulama talimatları:

- + 10 ° C'nin altındaki sıcaklıklarda ve / veya% 20'den düşük bağıl nemde işlem yapmayın.
- Yüzeyde toz ve düzensizlikler olup olmadığını kontrol edin. SketchPaint uygulandıktan sonra herhangi bir eşitsizlik görülebilir.
- SketchPaint, alt topraktaki renk farklılıklarını netleştiren "görünümü iyileştirici" özellikler içerir. Bu nedenle düzgün renkte bir yüzey elde edin.
- SketchPaint uygularken koruyucu eldiven giyin ve yeterli havalandırmayı sağlayın.
- Kullanmadan önce SketchPaint'i iyice karıştırın.
- Bir kat ince ve eşit olarak uygulayın. Çok kalın bir tabakadan kaçının.
- Tüm yüzeyin kaplandığını düzenli olarak kontrol edin.
- Hızlı kuruma süresi nedeniyle tekrar tekrar yuvarlanmaya çalışmayın.
- SketchPaint bir saat içinde yapışkan değildir. Kesin süre neme bağlıdır. Nemle sertleşen bağlayıcı daha yüksek atmosferik nemde daha hızlı kurur.

## 6 Kullanım talimatları:

Beyaz tahta kalemleriyle üzerine yazmadan önce SketchPaint'in 24 saat kurummasını bekleyin. SketchPaint, siyah, mavi, yeşil, kırmızı veya farklı renklerde 4 parçadan oluşan SketchMarkers'ımızla yazılabilir. Bu işaretleyicileri yumuşak kuru bir bezle çıkarmak kolaydır. İnatçı marker artıkları için nemli bir bez veya SketchCleaner kullanın. SketchKit, 4 renkli SketchMarker, mikrofiber bir bez ve bir şişe SketchCleaner başlangıç seti sunar. Tercihen yüzeyi temiz ve parlak tutmak için SketchCleaner'ı her gün kullanın. Yanlışlıkla su geçirmez bir kalem kullanılmışsa, aseton ile dikkatlice temizlenebilir. Aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın. Denenmiş ve test edilmiş SketchMarkers'ımızı kullanmanızı öneririz. Diğer markalarda, tüm yüzeye yazmadan önce silinebileceklerini test edin. İnatçı "gölgelenmeyi" asetonla çıkarın.

## 7 Saklama koşulları:

Açılmamış ambalajında, kuru, iyi havalandırılmış bir odada, 5 ° C ila 35 ° C arasındaki sıcaklıklarda doğrudan güneş ışığından uzak. Kutuyu kapatmadan önce kenarları temizleyin. Açıldıktan sonra bozulabilir.

## 8 VOC/Sertifikalar:

Bu ürün için AB sınır değeri (2004/42 / EC, Kat. GWB, 2010): 500 g / L. Bu ürün maksimum 60 g / L VOC içerir.

## 9 Özellikler:

<b>Emtia kodu:</b>	3208 909190.
<b>Renk:</b>	Şeffaf, renk değişikliği olmadan görünümü iyileştirir.
<b>Parlaklık:</b>	Parlak
<b>Yoğunluk:</b>	1.08 kg / L.
<b>Tabaka kalınlığı:</b>	Yaklaşık. 65 µm, bir katman.
<b>Teorik tüketim:</b>	Yaklaşık. Alt tabakaya ve uygulama yöntemine bağlı olarak 12-14 m <sup>2</sup> / L.
<b>Viskozite:</b>	Kullanıma hazır. Gerekirse, terebentin (Beyaz ispirto) ile % 3'e kadar seyreltin.
<b>VOC:</b>	Bu ürün için AB sınır değeri (2004/42 / EC, Kat. GWB, 2010): 500 g / L. Bu ürün maksimum 60 g / L VOC içerir.
<b>İşleme</b>	T:> + 10 ° C. R.H .:>% 20
<b>Yapışmaz:</b>	1 saat içinde.
<b>Kullanıma hazır:</b>	Yaklaşık. 20 ° C'de ve % 65 bağıl nemde 24 saat
<b>Birimler:</b>	250 ml - 500 ml - 1 litre - 5 litre - 10 litre.
<b>Raf ömrü:</b>	Doğru depolama koşullarında en az 12 ay.