BlackboardPaint – Teknik Veri Sayfası

MagPaint Europe BV
Riezenweg 2
NL-7071 PR Ulft

1. Açıklama:

BlackboardPaint, iç mekan kullanımı için renkli veya renklendirilebilir su bazlı bir duvar boyasıdır. Hazır karışım renklerinde mevcuttur: siyah, yeşil, kırmızı, mavi, gri, pembe ve kireç. Ayrıca, su bazlı pigmentlerle şeffaf bir astar olarak renklendirilebilen "Herhangi Renk" versiyonunda da mevcuttur. BlackboardPaint, dolgu maddeleri, katkı maddeleri ve muhtemelen pigmentler ve / veya boyalar içeren akrilik bir bağlayıcıya dayanır. BlackboardPaint ile işlenmiş bir duvar parçası bir tahta gibi çalışır ve tebeşirle yazılabilir. Geleneksel bir karatahta gibi, BlackboardPaint de nemli bir bezle tamamen temizlenebilir. BlackboardPaint'ten sadece kuru tebeşirlerin çıkarılması kolaydır. Bu, boya kalemleri veya sıvı tebeşir işaretleri için geçerli değildir. Bir kaplama sonucu için, bir tabaka genellikle uygun alt tabaka hazırlığı ile yeterlidir. Manyetik bir tahta için, bu boya doğrudan MagnetPaint üzerine uygulanabilir.
Çok az veya hiç solvent içermez.

2. Uygulama:

BlackboardPaint herhangi bir iç yüzeye uygulanabilir. Duvarlar, kapılar, mutfak dolapları, mobilyalar, vb., Alt tabakanın iyi bir ön işlemi olduğu sürece. BlackboardPaint ile oyun alanlarında, oturma odalarında, mutfaklarda, yatak odalarında, ofis alanlarında yazılabilir ve silinebilir bir kara tahta yüzeyi oluşturursunuz; temel olarak, yazmak veya çizmek istediğiniz her yerde. Notları, çizimleri, hesaplamaları, alışveriş listelerini, programları, takvimleri ve şirket içi entegre bir kara tahtaya düşünebileceğiniz diğer her şeyi koyabilirsiniz. Bunu MagnetPaint'imizle birleştirmek daha da fazla olasılık yaratır. Yaratıcılığınızın özgürleşmesine izin verin veya verimliliğinizi artırın.

3. Ekipman:

Blackboard Paint kısa tüylü kadife rulo bir ile uygulanabilir. Aletleri su ile temizleyin.

4. Teorik tüketim:

Kullanılan yüzeye ve aletlere bağlı olarak bir kat için 10 m2 / L.

MagPaint Europe BV
Riezenweg 2
NL-7071 PR Ulft

5. Kullanım talimatları - Uygulama:

Ön işlem: alt tabakayı düzgün bir şekilde temizlemek ve zımparalamak en iyisidir. BlackboardPaint, ahşap, MDF, Alçı karton ve MagnetPaint gibi hafif emici yüzeylere doğrudan uygulanabilir. Yüksek oranda emici mineral ve ahşap yüzeylere uygun bir astar uygulayın. İyi bir mat yüzey elde etmek için mevcut kaplamaları veya plastik yüzeyleri zımparalayın. Hasarlı veya soyulmuş boya tabakalarını çıkarın. Mümkün olduğunca pürüzsüz bir yüzey elde edin. BlackboardPaint'in açık renkleri için önce koyu yüzeyler nötr bir renge getirilmelidir. BlackboardPaint'in koyu renkleri için, açık renkli alt tabakalar önce nötr bir renge getirilmelidir. BlackboardPaint Herhangi bir Renk, kullanmadan önce donanım mağazasında istenen herhangi bir renge değiştirilebilir. Bu renklendirilmemiş sürümü olduğu gibi uygulamayın. Renklendirirken şeffaf bir taban kullanın.

Uygulama: + 10 ° C'nin altındaki sıcaklıklarda ve / veya% 80'den fazla bağıl nemde işlem yapmayın. BlackboardPaint'i açın ve homojen bir kütleye karıştırın. BlackboardPaint'i bir rulo kutusuna dökün ve silindiri doyurun. Fazla boyayı rulodan çıkarın ve BlackboardPaint'i yüzeye uygulayın. Teorik tüketime sadık kalın. BlackboardPaint, koşullara bağlı olarak 30 dakika içinde yapışmaz. İyi bir sonuç için bir katman genellikle yeterlidir.

Son: ikinci bir Blackboard Paint katmanının gerekli olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse: 6 saatlik kuruduktan sonra hafifçe zımparalayın ve ikinci bir kat uygulayın.

6. Kullanım talimatları - Kullanım:

BlackboardPaint, tebeşirle yazılabilmesi için 3 gün boyunca kurumalıdır. Boya kalemi hariç her türlü kuru tebeşir kullanılabilir. BlackboardPaint, geleneksel bir karatahta ile aynı şekilde temizlenebilir. Kuru bir bez veya silgi ile metinleri veya çizimleri silin. Kirlenme artıkları nemli bir bezle nazikçe çıkarılabilir. Islak bir bezle ovmak yüzeye zarar verebilir. Tekrar tebeşirle yazmadan önce BlackboardPaint'in kurumasına izin verdiğinizden emin olun.
Not: tebeşir işaretlerinin kullanılması "gölgelenmeye" neden olabilir.

7. Depolama tavsiyesi:

Açılmamış ambalajında, serin, kuru, donmayan bir yerde, çocuklardan ve hayvanlardan uzakta. Açıldıktan sonra bozulabilir.

8. VOC / Sertifikasyon:

Bu ürün için AB sınır değeri (2004/42 / EC, cat dWB, 2010): 130 g / L. Bu ürün şunları içerir: 0 g / L VOC.

BlackboardPaint – Teknik Veri Sayfası

MagPaint Europe BV
Riezenweg 2
NL-7071 PR Ulft

9 Özellikler:

Emtia kodu:	320910.
Renkler:	Herhangi bir Renk: pigmentsiz Şeffaf taban boyası. Siyah: RAL 9005 Koyu siyah. Yeşil: RAL 6012 Siyah yeşil. Kırmızı: RAL 3013 Domates kırmızısı. Mavi: RAL 5017 Trafik mavisi. Gri: RAL 7004 Sinyal gri. Pembe: NCS s1060-R. Kireç: NCS s0560-G60Y.
Parlaklık:	Mat.
Yoğunluk:	Pigmente edilmemiş baz için 1.18 Kg / L. Renkli varyantlar için 1.20 ± 0.02 kg / L.
Tabaka kalınlığı:	Yaklaşık. 40 mu.
Teorik tüketim:	Yaklaşık. Bir kat için 10 m2 / L. Substrata ve uygulama yöntemine büyük ölçüde bağımlıdır.
Viskozite:	Kullanıma hazırdır, gerekirse% 3'e kadar temiz su ile seyreltin.
VOC:	Bu ürün için AB sınır değeri (2004/42 / EC, cat dWB, 2010): 130 g / L. Bu ürün şunları içerir: 0 g / L VOC.
İşleme:	Sıcaklık:> + 10 ° C. Nem <% 80 Bağıl Nem
Yüzey kuru:	Yaklaşık. 20 ° C ve% 65 Bağıl Nemde 30 dakika
Ek katmanlar:	20 ° C ve% 65 Bağıl Nemde yaklaşık 6 saat
Kullanıma hazır:	20 ° C ve% 65 Bağıl Nemde yaklaşık 3 gün
Birimler:	0,5 litre - 1 litre.
Raf ömrü:	Açılmamış ambalajında en az 24 ay, kuru, 5 ° C ile 35 ° C arasında donmaz.

ÇÖZÜCÜ YOK KÜÇÜK
MESLEKİ İÇ MEKAN KULLANIMI İÇİN SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARINA UYGUNDUR
MAGPAINT EUROPE'DE VEYA WWW.MAGPAINT.COM'DA İNDİRİLEN GÜVENLİK BİLGİ FORMU